

FLEX FLEXCUT X4

TRANSFER MATERIJAL

FlexCut X4 je švedski vojnički nož toplotne transfer rolne. Vrijeme prijenosa 4 sekunde, pogodan za mnoge tekstile gdje standardni flex ne uspijeva, čak i s malim migracijskim preprekama. Proizvedena je na bazi vode PU, ima dobru moć prekrivanja i elastičnost.

Čak i suptilne linije i skripte na ploterima mogu se isjecati pomoću drag-nož ili tangencijalnom tehnologijom isjecanja. Pored svega, FlexCut X4 razlikuje se od ostalih zbog odličnih karakteristika čišćenja.

Uz pomoć kompjutera i plotera može se brzo i kada je cijena u pitanju efikasno izvršiti štampa. Zahvaljujući pozadiskoj ljepljivoj snazi poliesterske folije čak ni mala "klizanja" ne predstavljaju nikakav problem. Jednostavno lagano pritisnite ponovno, gotovo. Nacrtae i očišćene skripte ili dizajni, su ispeglani i zaljepljeni na tekstil za 4 sekunde na 175°C, ili kada je u pitanju osjetljiva tkanina za 20 sekundi na 130°C. Nakon kratkog perioda hlađenja, postavljena folija može da se ukloni.

FlexCut X4 pogodan je za pamuk, poliester i miješane tkanine. Takođe je pogodan za blago voodootporne tekstile s premazom. Dodatno, FlexCut X4 sadrži prepreku za tekstile s blagim pomjeranjem. Otpornost pranja je do 60°C.

FlexCut X4 dostupan je u 3218 boja uključujući 4 neonske boje kao i metalik zlatnu i srebrnu boju.



štampa
u ogledalu



Očišćeni dizajn



Transfer dizajn



Uklonite foliju,
gotovo!

Čuvati na hladnom i suvom mjestu, zaštićenom od uticaja svjetla. Savjetujemo vam da ne prekoračite predviđeni period upotrebe od 36 mjeseci. Tehničke specifikacije oslanjaju se na brojne testove i tehničke resurse. Zbog raznih mogućih uticaja tokom refiniranosti i upotrebe, specifikacije treba posmatrati kao referentne vrijednosti. Preporučujemo prikladni test na originalnom materijalu. Pravno obvezujuća garancija specifičnih karakteristika ne može biti izvedena iz naših specifikacija.

USLOVI ISJECANJA

Oštrica: ugao 30-45°
Pritisak: nizak/ srednji
Brzina: 40 cm/s

USLOVI PRENOŠENJA

Temperatura: 130 °C
Vrijeme: 20s
Ili
Temperatura: 175 °C
Vrijeme: 4s
Pritisak: Srednji/jak
Toplo & hladno guljenje

POGODNI MATERIJALI:

Svjetli tekstili od pamuka, poliester, miješane tkanine. Takođe je pogodan za blago voodootporne tekstile s premazom.

OTPORNOST PRANJA

60 °C otpornost pranja

PAKOVANJE

50 cm x 10 m
50 cm x 25 m
150 cm x 25 m

Dodatno pakovanje na zahtjev.

