

FLEX FLEXCUT STICKY SUBLIBLOCK

TRANSFER MATERIJAL

Poliester je obojen disperzijom ili sublimacijom bojom i toplinom. Na 130 °C poliesterska vlakna se otvaraju i boje se mogu upiti u poliester. Zavisno od postupka koji se koristi, ili kvaliteti bojenja, više ili manje boje ostaje na površini vlakana. Ove boje mogu tada "migrirati" na površini transfera i umrljati ga.

FlexCut Sticky SubliBlock ima dva mehanizma u svom višeslojnom poliuretanskom dizajnu koji to spriječavaju. Prvo, može se izvršiti prenos ispod 130 °C, što smanjuje količinu lutajućih pigmenta, i drugo ima "sloj hvatanja" koji hvata lutajuće pigmenata i stalno ih veže.

U drugim aspektima, FlexCut Sticky SubliBlock je "normalna" flex rolna. Ima dobru snagu prekrivanja, visoku elastičnost, i mek je na dodir. Dodatno, ima dobre karakteristike čišćenja zahvaljujući ljepljivoj poliesterskoj foliji. Nacrane ili očišćene skripte, ili dizajni, peglaju se na tekstile za 17 sekundi na 115° C; nakon kratkog perioda hlađenja rolna za montiranje može se ukloniti.

FlexCut Sticky SubliBlock je pogodno za plijester i miješane tekstile.

Nije pogodno za najlon i obložene materijale.

FlexCut Sticky SubliBlock je vodo otporan na 60 °C.

Transfer zahtjevi

Temp.: 115 °C

Vrijeme: 17 s

Pritisak: srednji/visok

Pogodni tekstili

Poliester, miješani tekstili.

Nije pogodno za najlon i obložene materijale.

Otpornost pranja

60 °C otpornost pranja

Boje

FlexCut Sticky SubliBlock

dostupan je u bijeloj boji.

Dodatne boje na zahtjev

Pakovanje

50 cm x 10 m

50 cm x 25 m

150 cm x 25 m

Dodatno pakovanje na zahtjev



Rezanje
kao u ogledalu



Čišćenje dizajna



Transfer dizajn



Uklonite foliju,
gotovo!

Čuvati na hladnom i suvom mjestu, zaštićenom od uticaja svjetla. Savjetujemo vam da ne prekoračite predviđeni period upotrebe od 36 mjeseci. Tehničke specifikacije oslanjaju se na brojne testove i tehničke resurse. Zbog raznih mogućih uticaja tokom refiniranosti i upotrebe, specifikacije treba posmatrati kao referentne vrijednosti. Preporučujemo prikladni test na originalnom materijalu. Pravno obvezujuća garancija specifičnih karakteristika ne može biti izvedena iz naših specifikacija.